

Live on it!
It just makes happy!



Klebstoffempfehlung

Allgemeines

- TFD Design Belägen dürfen ausschließlich auf ebene Untergründe verlegt werden
- Die Klebstoffe können auf jeden Untergrund aufgetragen werden der zug-und druckfest, eben und dauertrocken sowie Fett-und schmutzfrei sind
- Untergrundvorbereitung gemäß DIN 18365
- Auftrag des Klebstoffs nur mit Zahnung nach Angabe des Klebstoffherstellers
- Planken oder Fliesen nach Verlegung sorgfältig an walzen und anreiben
- Klebstoffverschmutzungen sofort mit Wasser reinigen

Mapei GmbH	Ulrabond ECO V4 SP	EC-1	TKB Zahnung A1/A2	Verbrauch ca. 300 g/m ²
	Ultrabond ECO V4 SP Fiber	EC-1		Verbrauch ca. 300 g/m ²
Uzin Utz AG	KE 2000 S	EC-1 Plus	TKB Zahnung A2	Verbrauch 250-320 g/m ²
BONA GmbH	D 750	EC-1	TKB Zahnung A2	Verbrauch 200-250 g/m ²
Wakol	PU 270 Polyurethanklebstoff 2-Komponenten Kleber	EC-1 Plus	TKB Zahnung A1/A2	Verbrauch 350-600 g/m ²
Henkel AG/Thomsit	Thomsit K 188 E Spezialkleber Extra	EC-1 Plus	TKB-Zahnung A1/A2	Verbrauch 250-280 g/m ²
	Thomsit K 188 S PVC Schnellkraftkleber	EC-1 Plus	TKB-Zahnung A2/A3	Verbrauch 300-380 g/m ²
	Thomsit K 150 Kautschuk- und PVC Belagskleber	EC-1 Plus	TKB-Zahnung A2/B1	Verbrauch 260-360 g/m ²